



1111

Produsent

Glasopor AS, avd Onsøy, Onsøy stasjon 15, 1615 Fredrikstad
12

NR 0001 CPR 2013.14.11

NS-EN 13055-2

Lett tilslag i ubunden bruk, laget av resirkulert glass

Form	Biter med ujevn form og størrelse
Fraksjon	10-60 mm
Løs bulk densitet (NS-EN 1097-3)	180 kg/m ³
Tørr densitet (kompr. faktor 1,15 – 1,2)	<225 (opptil) kg/m ³
Korndensitet prd (NS-EN 1097-6)	380 kg/m ³
Motstand mot knusing (ved 20% kompr)	0,77 Mpa
Volum stabilitet 50 år	>0,1 %
Volumendring ved komprimering	15-25%
Sammensetning	Ekspandert SiO ₂
Varmekonduktivitet (tørr)	0,097 W/mK
Varmekonduktivitet (våt)	0,107 W/mK
Fryse-tinemotstand (EN 13055-2)	0,2%
Håndtering og bruk (faremomenter)	Lett støvutvikling, kan gi irritasjon i øyne og luftveier
Anbefalt verneutstyr ved bruk	Vernemaske og hansker
Samsvar EN 13055-2, ZA.2a, 2+, etterleves	